

Ausschreibungstexte

Hochkantlamellenparkett, Buche und andere nervöse Hölzer

Fertig verlegt, auf Estrich nach DIN einschließlich Oberflächenbehandlung.

Anwendungsbereiche: starke bis extrem starke Beanspruchung
(z.B. Schulen, Gasthäuser, Büros, Kaufhäuser)

Architekt	Bauvorhaben	Anbieter
Angebotsabgabe bis:		Termin der Ausführung:

Pos.	Menge	Leistungsgegenstand	Preis je Einheit in (z.B. Euro)	Gesamtbetrag in (z.B. Euro)
1 m ²	Hochkantlamellenparkett auf vorhandenen DIN-gerechten Unterboden in Parkettklebstoff verlegen. Fachgerecht schleifen, Fugen mit AQUA-SEAL Pafuki verdichten und zur Oberflächenbehandlung (Versiegelung) vorbereiten. Sortierung: Buche
1a m ²	besondere Verlegemuster Zuschlag zu Pos. 1
2 m ²	Hochkantlamellenparkett wie Pos. 1 Fachgerechte Versiegelung mit umweltbewussten Wassersiegeln aus dem Hause Berger-Seidle 1 x AQUA-SEAL Uni-Primer mit geeigneter Walze in satter Schicht rollen (Minimierung der Gefahr der seitenverleimenden Wirkung). 3 x AQUA-SEAL Monotop matt/halbmatt/glänzend oder 3 x AQUA-SEAL 2K PU MV 10:1 mit AQUA SEAL 2K PU Härter matt/halbmatt mit geeigneter Walze rollen, Lackzwischen-schliff mit Schleifgitter Körnung 120 nach jedem Lackauftrag. Zur Minimierung des Quellschubes nur 1 Walzauftrag/ Tag durchführen.
		alternativ		
2a m ²	4 x LT-Export matt/seidenmatt/glänzend mit geeigneter Walze rollen. Lackzwischen-schliff mit Schleifgitter Körnung 120 nach jeder Schicht. Abspachteln mit LT-Export Thix-Primer . Die gespachtelte Fläche nach ausreichender Trocknungszeit 1x mit LT-Export im Rollverfahren einschl. Zwischentrocknung und -schliff (Schleifgitter) versiegeln.

Für die Versiegelung gelten die anwendungstechnischen Richtlinien des Herstellers. (Technische Merkblätter beachten)
Nach Beendigung der Parkettarbeiten muß dem Bauherrn eine Pflegeanleitung für versiegelte Parkettböden nach DIN 18 356 übergeben werden.
(Aktuelles Muster aus dem Hause Berger-Seidle anbei).