

## Ausschreibungstexte

### PAK- belastete Fußböden mit AQUA-SEAL PAK-Stop verkitten und AQUA-SEAL Wasserlack versiegeln

Architekt	Bauvorhaben	Anbieter
Angebotsabgabe bis:		Termin der Ausführung:

Pos.	Menge	Leistungsgegenstand	Preis je Einheit in ..... (z.B. Euro)	Gesamtbetrag in ..... (z.B. Euro)
1	..... m <sup>2</sup>	Vorhandene Sockelleisten entfernen	.....	.....
1a	..... m <sup>2</sup>	Lose defekte Stäbe ausbauen, nach kleben oder erneuern bis max. 2m <sup>2</sup> .*	.....	.....
1b	..... m <sup>2</sup>	Randfuge, breite Fugen auskratzen und aussaugen, gesamte Fläche saugen.	.....	.....
2	..... m <sup>2</sup>	Parkettboden vorschleifen mit 36-er und 60-er Körnung.	.....	.....
2a	..... m <sup>2</sup>	<b>AQUA-SEAL PAK-Stop</b> vollflächig mit Randfuge verkitten.	.....	.....
2b	..... m <sup>2</sup>	Evtl. nach 14-16 Std. Trocknung erneut mit <b>AQUA-SEAL PAK-Stop</b> absachteln.	.....	.....
2c	..... m <sup>2</sup>	Nach 14-16 Std. Trocknung des <b>AQUA-SEAL PAK-Stop</b> erneut die Fläche mit 60-er Körnung schleifen.	.....	.....
2d	..... m <sup>2</sup>	Fachgerecht fertigschleifen	.....	.....
3	..... m <sup>2</sup>	3x <b>AQUA-SEAL Eco-Gold</b> matt/halbmatt/glänzend mit geeigneter Rolle auftragen. Lackzwischen-schliff mit Schleifgitter Körnung 120 vor der letzten Schicht.**	.....	.....
4	..... m <sup>2</sup>	Alte Sockelleisten reinigen und wieder anbringen	.....	.....
* wenn mehr als 2m <sup>2</sup> Schwarzbereich erneuert werden, sind umfangreiche Schutzmassnahmen (Schulungsnachweis) erforderlich.				
** Nur ein Anstrich pro Tag auf Grund des Quellschubes. Trotzdem ist ein verstärktes Fugenbild möglich. Je nach Zustand des Bodens ist eine Versiegelung mit LT-Export Öl /Kunstharz- Siegel vorzuziehen.				
Für die Versiegelung gelten die anwendungstechnischen Richtlinien des Herstellers. (Technische Merkblätter beachten) Nach Beendigung der Parkettarbeiten muß dem Bauherrn eine Pflegeanleitung für versiegelte Parkettböden nach DIN 18 356 übergeben werden. <b>(Aktuelles Muster aus dem Hause Berger-Seidle anbei).</b>				