

## Technisches Merkblatt

# Aqua-Seal<sup>®</sup> EcoSilver

<b>Beschreibung</b>	Aqua-Seal EcoSilver ist ein Parkettsiegel für die normale bis mittlere Beanspruchung mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis. Auf Basis von ausgewählten Acryl-/Polyurethan-Dispersionen bietet der einkomponentige Wassersiegel gute Eigenschaften im Segment der einfachen Parkettsiegel. Mischungsfrei verarbeitungsfertig und arbeitsfreundlich. Giscode W3+, Emicode EC1, abZ-Nr. 157.10-46
<b>Glanzgrade</b>	ultramatt, matt, halbmatt
<b>Besondere Hinweise</b>	Aqua-Seal EcoSilver weist im Allgemeinen eine gute Haftung auf verschiedenen Untergründen wie z.B. Aqua-Seal FlexPrimer, Aqua-Seal ExoBloc und Aqua-Seal Uni-Spachtel auf.
<b>Anwendung</b>	Aqua-Seal EcoSilver kann gerollt, gestrichen und über Kreuz gespachtelt werden. Es wird gleichmäßig in 3 Schichten versiegelt. Problemhölzer wie Buche, Ahorn und Esche nicht spachteln sondern rollen!
<b>Spezielle Tipps</b>	Im Gegensatz zu konventionellen, lösemittelbasierten Siegeln sollte mit Aqua-Seal EcoSilver in satten Schichten gearbeitet werden. Das Material sollte nicht stark ausgerollt werden.
<b>Trocknung</b>	Wir empfehlen zum Vermeiden von übermäßigem Quelldruck nur eine Rollenapplikation Wasserlack pro Tag, damit das Holz genügend Zeit hat, das aufgenommene Wasser wieder abzugeben. Der Lack selbst ist im Allgemeinen nach 3-4 Std. schleif- und vorsichtig begehbare (23°C / 50 % rel. Luftfeuchte). Bei schlechter Lüftung, niedrigerer Temperatur, anderer Luftfeuchte sowie erhöhter Schichtstärke kann sich die Trocknung erheblich verzögern. Nicht vor 8-14 Tagen belasten, Teppiche auflegen oder pflegen.
<b>Verbrauch</b>	Je nach Untergrund und Arbeitsweise:  1 Spachtelschicht in Zwischenschichtspachtelung: ca. 30 ml/m <sup>2</sup> bzw. ca. 35 m <sup>2</sup> /l 1 Roll-/Streichschicht: ca. 100 ml/m <sup>2</sup> bzw. ca. 10 m <sup>2</sup> /l
<b>Lagerung / Transport</b>	Frostsicher, kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebinde mindestens 12 Monate haltbar.
<b>Werkseitig versiegeltes Fertigparkett</b>	Aqua-Seal EcoSilver ist nicht für die Nachversiegelung von werkseitig beschichtetem Fertigparkett und Kork geeignet.
<b>Querverweis</b>	Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes: <ul style="list-style-type: none"><li>- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten</li><li>- Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens</li><li>- Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)</li></ul>