

## Technisches Merkblatt

# Aqua-Seal<sup>®</sup> Monotop

- Beschreibung** Aqua-Seal Monotop ist für stark beanspruchte Parkettböden sowie für unbehandelte Korkoberflächen im Innenbereich zu empfehlen. Aqua-Seal Monotop ist eine Kombination auf Basis von hochwertigen polymerisierten Acryl- und Polyurethan-Dispersionen und zeichnet sich durch hervorragende Beständigkeitswerte und problemlose Anwendung aus. Mischungsfrei verarbeitungsfertig, arbeitsfreundlich und mit optimierter Antrocknungsphase (längere offene Einrollzeit). Aqua-Seal Monotop wird zähelastisch und abriebfest und verfügt über ein hohes Füllvermögen und einen schönen, störungsfreien Verlauf. Giscode W3+
- Glanzgrade** glänzend, halbmatt, matt
- Anwendung** Das Material kann gerollt, gestrichen und über Kreuz gespachtelt werden. Es wird gleichmäßig in 3 Schichten versiegelt. Problemhölzer wie z. B. Buche, Ahorn und Esche nicht spachteln, sondern rollen! Als Grundierung für Aqua-Seal Monotop können nur nachfolgende Systeme eingesetzt werden:
- Aqua-Seal Uni-Primer
  - L81 Imprägniersiegel (nur glänzend)
- Spezielle Tipps** Im Gegensatz zu konventionellen, lösemittelbasierten Siegeln sollte mit Aqua-Seal Monotop in satten Schichten gearbeitet werden. Das Material sollte nicht dünn ausgerollt werden.
- Trocknung** Wir empfehlen zum Vermeiden von übermäßigem Quelldruck nur eine Rollenapplikation Wasserlack pro Tag, damit das Holz genügend Zeit hat, das aufgenommene Wasser wieder abzugeben. Der Lack ist im Allgemeinen nach 3-4 Std. schleif- und vorsichtig begehbar (23°C / 50 % rel. Luftfeuchte). Bei schlechter Lüftung, niedrigerer Temperatur, anderer Luftfeuchte sowie erhöhter Schichtstärke kann sich die Trocknung erheblich verzögern. Nicht vor 8-10 Tagen belasten, Teppiche auflegen oder pflegen.
- Verbrauch** Je nach Untergrund und Arbeitsweise:
- 1 Roll-/Streichschicht: ca. 100-130 ml/m<sup>2</sup> bzw. ca. 8-10 m<sup>2</sup>/l
- Lagerung / Transport** Frostsicher, kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebände mindestens 12 Monate haltbar.
- Werkseitig versiegeltes Fertigparkett** Aqua-Seal Monotop ist nicht für die Nachversiegelung von werkseitig beschichtetem Fertigparkett geeignet.
- Querverweis** Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:
- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten
  - Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens
  - Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)