

**Technisches Merkblatt****Aqua-Seal<sup>®</sup> Uni-Spachtel**

<b>Beschreibung</b>	Aqua-Seal Uni-Spachtel ist eine schnelltrocknende Spachtelgrundierung auf der Basis wasserverdünnbarer Acrylat- und Polyurethandispersionen für den Auftrag auf Parkett u.a. Holzfußböden. Aqua-Seal Uni-Spachtel wirkt aufhellend. Aufgrund seiner hohen Elastizität besitzt dieses Produkt eine geringere seitenverleimende Wirkung als herkömmliche Wasserlacke. Wegen dieser Eigenschaft kann es auch auf Hochkantlamellen und auf Fußbodenheizung eingesetzt werden. Giscode W2+
<b>Besondere Hinweise</b>	Aqua-Seal Uni-Spachtel ist die ideale Grundierung für unsere Aqua-Seal-Lacke: Aqua-Seal W1, Aqua-Seal 2K-PU, Aqua-Seal EcoGold, Aqua-Seal EcoSilver. Die entsprechende Eignung entnehmen Sie dem Merkblatt des Siegels. Als Siegelschicht ist er nicht geeignet.
<b>Anwendung</b>	Das Material wird 1 - 2 x im Kreuzgang in das Rohholz gespachtelt. Es ist nicht für einen Rollenauftrag geeignet. Nach ausreichender Trocknung erfolgt die Überversiegelung ohne Zwischenschliff.
<b>Spezielle Tipps</b>	Aqua-Seal Uni-Spachtel sollte nicht in großen Mengen vorgeschüttet werden, sondern die optimale Verarbeitung erfolgt portionsweise. Mit dieser Arbeitsweise wird die Gefahr der Schattenbildung vermieden. Bei Hölzern wie Ahorn, Buche oder Esche (spachtelschlagempfindliche Holzarten) sowie exotischen Holzarten mit Holzinhaltsstoffen kann es ratsam sein, einen Rollgrund einzusetzen.
<b>Trocknung</b>	Bei 23°C/ 50 % rel. Luftfeuchte bei einer Spachtelschicht: nach ca. 45-60 Minuten begeh- und überversiegelbar. Bei schlechter Lüftung, niedrigerer Temperatur, anderer Luftfeuchte sowie erhöhter Schichtstärke kann sich die Trocknung erheblich verzögern. Vor der Überversiegelung muss die Oberfläche gleichmäßig trocken sein und keine Schüsselung aufweisen.
<b>Verbrauch</b>	Je nach Untergrund und Arbeitsweise:  1 Spachtelschicht: ca. 30 - 40 ml/m <sup>2</sup> bzw. ca. 25 - 33 m <sup>2</sup> /l
<b>Lagerung / Transport</b>	Frostsicher, kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebinde mindestens 12 Monate haltbar.
<b>Werkseitig versiegeltes Fertigparkett</b>	Dieser Grundsiegel ist nicht für die Nachversiegelung von Fertigparkett geeignet.
<b>Querverweis</b>	Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes: <ul style="list-style-type: none"><li>- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten</li><li>- Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens</li><li>- Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)</li></ul>